

Scheda tecnico-commerciale

Insulsafe



DESCRIZIONE

Isolante minerale in fiocchi di colore bianco, prodotto con vetro riciclato, senza resina termoindurente. Insulsafe è compresso in sacchi e deve essere insufflato meccanicamente.

APPLICAZIONE

Isolamento termico e acustico tramite insufflaggio di:

- Pareti in intercapedine
- Sottotetti non abitabili di difficile accesso

VANTAGGI

- Isolamento termico e acustico
- Incombustibilità
- Stabilità dimensionale
- Durabilità nel tempo (imputrescibile e inattaccabile dalle muffe)
- Confort di posa (genera poca polvere durante le operazioni di insufflaggio)
- Leggerezza
- Facilità di movimentazione (elevata compressione del prodotto all'interno del sacco)
- Velocità di posa
- Compatibile con le principali macchine da insufflaggio presenti sul mercato

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.



Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Norma di riferimento
Classe di reazione al fuoco	A1	-	EN 13501-1
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	1	-	EN 12086
Assorbimento d'acqua a breve periodo	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Conducibilità termica dichiarata λ_D (applicazione parete)	0,036	W/(m·K)	EN 12667
Conducibilità termica dichiarata λ_D (applicazione solaio)	0,041	W/(m·K)	EN 12667
Densità di applicazione (applicazione parete)	30	kg/m ³	EN 14064-1
Densità di applicazione (applicazione solaio)	15	kg/m ³	EN 14064-1
Assestamento (applicazione parete)	S1 ($\leq 1\%$)	-	EN 14064-1
Assestamento (applicazione solaio)	S2 ($> 1\%$ e $\leq 5\%$)	-	EN 14064-1

Dimensioni sacco (m)	Kg/sacco	kg/pallet
1,00 x 0,50 x 0,21	16	528

CODICE: STC 261
REVISIONE: 00
DATA: Dicembre 2013


Prodotto commercializzato da Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover:

· Fabbricato da Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

· In corso di certificazione CE

Il sistema qualità della Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001: 2008 - EN ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001 : 2007

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione. Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la commercializzazione.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337
www.isovert.it